# Pavé en terre cuite perméable Gris - Jaune

PAVES EN TERRE CUITE

**VANDE MOORTEL H2O NATURAL CLAY PAVING**
Le revêtement (ensemble constitué des pavés en terre cuite Gris - Jaune de Vande Moortel, jointoiement, du lit de pose, de la fondation et de l'éventuelle sous-fondation) possède une perméabilité de surface > 5,4*10-5 m/s.

**COULEUR**
Jaune

**Description du produit**
Les pavés en terre cuite sont moulés et pressés individuellement. La matière première des pavés en terre cuite est une argile alluviale du bassin de l'Escaut. La température de cuisson s'élève à environ 1180°C.

**Méthode de pose**
Les pavés se posent sur chant / à plat.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Les pavés terre cuite d'origine belge, porteur du label CE et du label Benor, Classe A.

**Marquage CE selon EN 1344 : 2013 / AC : 2015**

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions de fabrication (L xlxh) | : *212x51x104 mm | sur demande pour projets > 2000 m² |
| Quantité / m² avec un joint traditionnel | : ca. 89 | |
| Dimensions de fabrication (L xlxh) | : *212x69x104 mm | sur demande pour projets > 2000 m² |
| Quantité / m² avec un joint traditionnel | : ca. 66 | |

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET MÉCANIQUES SELON LES NOTES ET 1344 : 2013 / AC : 2015**

| Carctéristiques | Classe | Moyenne | Individuel |
|---|---|---|---|
| Absorption d'eau<br>NBN EN 771 | Classe W3 | max 3% | max 4% |
| Résistance à la flexion | Classe T4 | min 80 N/mm | min 64 N/mm |
| Résistance à l'usure | Classe A3 | max 450 mm³ | max 500 mm³ |
| Résistance au gel | Classe FP100 | répond aux exigences | répond aux exigences |
| Tolérances dimensionnelles | Classe R1 | Max. 0,4 √d | Max. 0,6 √d |
| Résistance au glissement | Classe U3 | >55 | |
| Résistance aux acides | Classe C | <7% | |

**POSE**
Les pavés en terre cuite sont posés sur chant. Pour un pavage perméable, la pente peut être limitée à 1 % afin de permettre l'infiltration. Les pavés en terre cuite sont posés librement les uns contre les autres avec un joint minimal (2 à 3 mm), occasionnellement avec un joint légèrement plus large afin de respecter l'appareillage.

Avant le damage, les pavés sont ensablés avec du H2O Clay Paving Sand de Vande Moortel. Ce sable a une perméabilité > 5,4*10-5 m/s.
La stabilité du filtre de ce sable est adaptée au lit de pose en Vande Moortel H2O Bedding Course.
Ce sable est introduit entre les pavés jusqu'à ce que ceux-ci soient stables et serrés de sorte qu'ils ne puissent plus être pressés l'un contre l'autre lors du damage. Le damage se fait avec une semelle en caoutchouc sous la plaque vibrante pour éviter d'endommager les pavés. Après le damage, il convient d'étaler à nouveau du Vande Moortel H2O Clay Paving Sand sur toute la surface et de brosser. Ce processus doit être répété jusqu'à ce que les joints soient complètement remplis pour que plus aucun pavé ne puisse bouger. Ce n'est qu'alors que le pavage est prêt pour la mise en service.

**APPLICABILITÉ**
L'utilisation de pavés en terre cuite perméables à l'eau est toutefois limitée aux catégories de trafic CRR II, III et IV. En pratique, cela représente un maximum de 100 camions (>3,5 tonnes) et 5000 véhicules légers (<3,5 tonnes) par jour.
La largeur relativement étroite des joints permet de garder le revêtement facilement praticable et carrossable, avec un confort acoustique et de marche normal.
Le pavé en terre cuite conserve également sa solidité habituelle et sa résistance aux acides et aux sels de déneigement.



**ORIGINE: VANDE MOORTEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |**
**T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.fr**

# Pavé en terre cuite perméable Gris - Jaune



## MATÉRIAUX

### Remplissage des joints

Vande Moortel H2O Clay Paving Sand est un sable concassé naturellement pur, issu du processus de concassage de la roche naturelle. Sa forme naturelle est anguleuse et pointue, avec une quasi-absence de fines inférieures à 0,063 mm (NBN EN 933-1) et une granulométrie jusqu'à 2 mm. La couleur est gris foncé à anthracite.

Conditionnement et consommation H2O Clay Paving Sand

| | |
|---|---|
| Conditionnement | Par sac de 25 kg |
| Consommation | |
| SeptimA / Elegantia | 4,0 m² par 25 kg |
| Ancienne Belgique | 3,0 m² par 25 kg |
| DecimA WF / DF | 2,5 m² par 25 kg |

### Lit de pose

Pour le lit de pose, il est recommandé d'utiliser le H2O Bedding Course de Vande Moortel. Ce sable concassé a une fraction 2/4 et la qualité nécessaire pour conserver un bonne perméabilité à l'eau dans le temps. Cela signifie que le coefficient de Los Angeles (LA - résistance à la fragmentation) ne doit pas dépasser 20, et que le coefficient Micro-Deval (MDE - résistance à l'usure) ne doit pas dépasser 15.

Conditionnement et consommation H2O Bedding Course

| | |
|---|---|
| Conditionnement | Par sac de 40 kg |
| Consommation (épaisseur 3 cm après compactage) | Env. 0,85 m² par 40 kg |

### Fondation drainante en empierrements

Pour les zones à forte intensité de trafic, une fondation drainante en béton maigre est la plus adaptée. Pour toutes les autres applications, on peut utiliser une fondation non liée en empierrements, de préférence continue et perméable à l'eau, ayant une capacité portante suffisante.
En Flandre : selon SB250 version 4.1.a. chapitre 5-4.13 et chapitre 3-7.1.2.15
A Bruxelles : selon le CCT2015, chapitre E.4.2
En Wallonie : selon Qualiroutes 20 juillet 2021, chapitre F.4.2.1 (moyennant limitation de la teneur en fines) ou selon le chapitre F.4.2.1.4.

### Complément pour usage de béton maigre drainant

Dans le cas d'une fondation en béton maigre drainant, l'avis du CRR (note 04/05/06 2022) prévoit un géotextile selon PTV 829 pour empêcher l'infiltration de particules fines venant du lit de pose.
En Flandre : selon le SB250 version 4.1.a, chapitre 5-4.10
A Bruxelles : selon le CCT2015, chapitre E.4.5
En Wallonie : selon Qualiroutes 20 juillet 2021, chapitre F. 4.6

### Sous-fondation drainante en empierrements

Il est recommandé d'utiliser les mêmes matériaux que pour la fondation en empierrements. Les déchets mixtes ou les déchets de maçonnerie ne sont donc pas recommandés.

### Géotetextile - Géogrille

En outre, un géotextile et une géogrille peuvent être posés sous la sous-fondation pour améliorer la capacité portante en cas de sous-sol saturé.

## ENTRETIEN

Les pavés en terre cuite perméables nécessitent peu d'entretien. Le nettoyage peut se faire avec un nettoyeur haute pression. Le matériau de jointoiement qui se détache par usure est retiré du pavage. Le remplissage des joints doit être vérifié après le nettoyage et réparé si nécessaire.



ORIGINE: VANDE MOORTEL NV | Scheldekant 5 | BE-9700 OUDENAARDE |
T +32 (0)55 33 55 66 | BTW BE 0432.038.790 | - info@vandemoortel.fr